



# ard f.lli raccanello s.p.a.

## industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 70

COD. 0.533.1010

### magia

**Idropittura traspirante idrorepellente  
ad alta copertura per interno**

#### CARATTERISTICHE GENERALI

MAGIA è una pittura murale traspirante ultracoprente dotata di notevole pennellabilità e distensione, indicata per finiture di pregio su pareti interne. L'elevata traspirabilità rende MAGIA particolarmente indicata per la pitturazione di ambienti interni soggetti a condense (cucine, bagni, ecc.).

#### NORME D'IMPIEGO

##### Preparazione del supporto

- Pareti interne mai dipinte: asportare con spazzola di saggina il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con LITO-STUCCO 1.050.1010, operando con rasate successive. Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le pareti stuccate e ripulire accuratamente.  
La scelta dell'isolante va verificata in funzione delle condizioni del supporto: nella generalità dei casi impiegare ARDFIX. Nel caso di superfici incoerenti utilizzare ISOLEX PLUS e nel caso di superfici particolarmente scure usare BIANCOFIX isolante fissativo coprente 0.079.; a superficie asciutta applicare MAGIA.
- Pareti interne già dipinte con pitture a tempera: ripulire accuratamente la superficie da polvere o sporcizia e stuccare le eventuali imperfezioni con LITOSTUCCO, procedendo come sopra indicato. Dopo la carteggiatura, isolare le parti stuccate con una mano di 0.070.0000; se il supporto è molto sfarinante o parzialmente degradato, è necessario trattare tutta la superficie con ISOLEX PLUS. Dopo 4 o, rispettivamente, 12 ore applicare MAGIA.
- Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili: ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Isolare le parti stuccate con una mano di 0.070.0000; dopo 4 ore procedere con MAGIA.

##### Applicazione

MAGIA può essere applicata con i mezzi e le modalità seguenti:

- Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 60-65% in volume di acqua ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 1-2 ore procedere con la seconda mano, diluendo MAGIA con il 55-60% in volume di acqua.
- Rullo: diluire con il 50% in volume di acqua.
- MAGIA può essere agevolmente tinteggiata con i coloranti ad alta concentrazione ARDCOLOR Serie 2.950., con i coloranti universali COLORATUTTO serie 0.951, oppure con IDROPAINT Serie 0.502.
- Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo.
- Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- MAGIA è un prodotto inserito nel sistema tintometrico AZ-ARD.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente.

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1710 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	18.000 ± 2000 cP	
ASPETTO DEL FILM	Satinato	
COLORE	bianco	
ESSICCAZIONE A 20°C	ASCIUTTO AL TATTO	1,5 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

## RESA

Il ciclo di pitturazione a due mani comporta una resa di circa 5-5,5 m<sup>2</sup>/l.

La resa indicata si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.

## VOCE DI CAPITOLATO

IDROPITTURA TRASPIRANTE AD ALTA COPERTURA PER INTERNO.

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati di pittura murale traspirante per interno ultracoprente a base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e pigmenti coprenti tipo MAGIA con un consumo minimo di 0,2 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

*Revisione 2006/10*



**ard • f.lli racconello s.p.a. • industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1<sup>a</sup> Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-racconello.it – E-mail: assistenza@ard-racconello.it